

fermacell

Lepilo za stike

Stanje 05/2009

fermacell



Lepilo za stike **fermacell**

Za mavčno-vlaknene plošče **fermacell**

Uporaba

Za spajanje čelno stikovanih mavčno-vlaknenih in Powerpanel H20 plošč **fermacell** na stenskih in stropnih površinah. Lepilo ni primerno za naknadno fugiranje ali lepljenje stikov.

Lastnosti

- Preskušeno s strani Eco-inštituta Köln
- Enostavna obdelava
 - Lepi in hkrati fugira
 - Prilagojeno za obdelavo na stenah in nad višino glave
- Posebna oblika konice omogoča natančno odmerjanje lepila po sredini stika
- Visoka trdnost stikov
 - Pri pravilnem nanašanju ne nastajajo razpoke v stikih
 - Visoka trdnost plošč tudi pri prečnih stikih brez podlaganja

Obdelava

Lepilo za stike **fermacell** nanašamo s priloženim koničastim nastavkom za nanos lepila po sredini koničastim nastavkom za nanos lepila po sredini roba plošče, tako da nastane ploska sled. Na

montirano ploščo takoj po nanosu lepila tesno pritismo in pritrdimo naslednjo ploščo. Maksimalna širina stika je 1 mm. Pri temperaturi okolice med 15° in 25°C se lepilo strdi po približno 18 do 36 urah. Po preteku tega časa odstranimo vse odvečno lepilo s primernim orodjem, npr. z lopatico za odstranjevanje lepila **fermacell**. Območje stikov in poglobitve v stiku končno obdelamo s kitom **fermacell**, npr. s kitom za stike, finim kitom ali kitom za mavčne površine. Temperatura lepila mora znašati najmanj +10 °C. Temperatura plošč in okolice ne sme biti nižja od +5 °C. Razen tega je treba upoštevati tudi ustrezna navodila za obdelavo. Podrobnejša navodila so na voljo na spletu: **fermacell** Verarbeitungsanleitung (kliknite za prenos navodil) ali obiščite spletno stran www.fermacell.de.

310 mm-kartušo vlecite po robu plošče. Poseben koničast nastavek za lepljenje omogoča natančno odmerjanje lepila za stikovanje plošč debeline 10 in 12,5 mm. Pri ploščah z debelino med 15 in 18 mm je treba konico prirezati. Količina iztisnjenega lepila se s tem ustrezno poveča.

Karakteristike materiala	
Poraba	pribl. 20 ml/tm stika (d=10/12,5 mm)
Temperatura plošč in okolice	> +5 °C
Temperatura lepila	≥ +10 °C
Čas sušenja	18 do 36 ur pri 15° - 25°C
Skladiščenje	12 mesecev, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo*
Barva	Bež

* lepilo za stike **fermacell** lahko brez škodljivih posledic prenese kratkotrajno izpostavljenost zmrzali med prevozom ali skladiščenjem

Trgovski podatki		
	Kartuša	Vrečka iz folije
Številka artikla	79023	79029
EAN koda	4007548001687	4007548002042
Carinska šifra blaga	39095090	39095090
Količina/kos	310 ml	580 ml
Količina/karton	25 kartuš	20 kosov
Količina/paleta	48 kartonov	33 kartonov
Teža/paleta	pribl. 740 kg	pribl. 645 kg

Lepilo za stike **fermacell**

Varnostni podatki

Pri obdelavi uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice. Pazite, da nestrjeno lepilo za stike **fermacell** ne pride v stik s kožo, z očmi, z orodji in obleko. Če pride lepilo v stik s kožo, je treba prizadeto mesto takoj umiti z vodo in milom. Umazano orodje je treba takoj po končanem delu očistiti z univerzalnim razredčilom. Strjeno lepilo odstranjujte samo z mehanskim postopkom. Zdravju škodljivo: Ne sme priti v roke otrok! Za več informacij o ravnanju z lepilom glejte etikato ali varnostni list v skladu z nemškim zakonom 1907/-2006/WG, 31. člen. Klicna številka v sili: 0551-19240



Fermcell GmbH
Brown-Boveri-Str. 6/4/24
A-2351 Wr. Neudorf

www.fermacell.si

fermacell

Tukaj nas najdete:

fermacell Informacije za kupce (brezplačna linija):

Telefon: 0800 - 5235665
Telefaks: 0800 - 5356578
E-pošta: Info@xella.com
www.fermacell.de

Vaš servis center v Duisburgu:

Fermacell GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg
Telefon 0203-60880-3
Telefax 0203-60880-8349

Vaš servis v Slovenija:

Ing. Juraj Perčić
Manager Slovenija
Mobil: +386 51 699 044
Telefax: +386 2 58 41 407
juraj.percic@xella.com

Najnovejšo verzijo te brošure najdete na
internetni strani: www.fermacell.de

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Ravajte skladno z aktualnimi navodili za obdelavo! Veljavna je vsakokratna aktualna različica.

Xelline informacije za kupce (brezplačna linija):

Telefon: 0800 - 5235665
Telefaks: 0800 - 5356578
E-pošta: Info@xella.com

fermacell® je registrirana blagovna
znamka Skupine XELLA.