

AC 629 Lepilo za membrane Membrane Fix

Informacija o proizvodu

Enokomponentno lepilo na osnovi akrilnega polimera brez vsebnosti topil je namenjeno za lepljenje različnih membran oz folij. Lepilo ustvari odlično vezavo na praktično vse podlage, ostane trajno lepljivo in elastično.

Področja uporabe

Lepilo CONNECT AC 629 je zasnovano za lepljenje membran za parno zaporo, PE, PP, PA folij in podobnih materialov med seboj in na zid, mavec, opeko, les, stene iz mavčnih plošč ali na plošče iz volne. Uporabno je predvsem pri priključnih spojih stropov, lepljenju membran za parno zaporo, pa tudi na mestih, kjer so membrane za parno zaporo nameščene poleg drugega materiala. Lepilo je uporabno tudi za namestitvev in spajanje obstoječih prekrival za zaščito pred prahom, vendar pa je treba upoštevati, da se strjeno lepilo težko odstrani.



Pakiranje

- Kartuše 290 ml v kartonu 12 kos

Barve

- Barva: modra

Prednosti izdelka

- Izdelek je skoraj brez vonja
- Ne vsebuje topil
- Po strditvi ostane trajno lepljivo in elastično
- Na kovinah ne povzroča korozije
- Uporaben tudi kot kontaktno, dvostransko lepilo
- Odličen oprijem na veliko različnih podlag
- Dobro se povezuje tudi s PE, PP in PA folijami
- Primeren za lepljenje v notranjih prostorih in pogojno zunanjih

Tehnični podatki

Karakteristika / opis materiala	Standard	Vrednost
Osnova sistema		akrilni-polimer
Sistem strjevanja		z vlago iz zraka
Konsistentnost		pasta, ne teče
Gostota	DIN 53 479	1,05 g/cm ³
Suha na dotik		120 minut
Temperaturna odpornost / po sušenju		-40 do +80°C
Delovna temperatura		+5 do +40°C
Skladiščenje		+5 do +30°C
Rok uporabe		24 mesecev

Zgoraj navedene vrednosti so bile pridobljene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi, v kolikor se ne specificira drugače. Glede na okolijske dejavnike, kot so temperatura, vlaga in vrsta podlage, vrednosti lahko odstopajo. Čas do popolnoma strjenega proizvoda se lahko podaljša pri nižji temperaturi, nižji relativni vlagi ali povečani debelini sloja.

AC 629 Lepilo za membrane Membrane Fix

Pogoji uporabe

Vse površine morajo biti suhe, brez prahu, očiščene umazanije, masti, olja in vode. Temperatura za delo mora biti med +5 °C do +40 °C. Zaradi raznovrstnosti možnih podlag oz aplikacij priporočamo, da se predhodno opravi testiranje združljivosti. Izdelek je pogojno primeren za uporabo na zunanjih površinah, če so te v času lepljenja in strjevanja suhe. Lepilo ni primerno za lepljenje elementov, ki so obremenjeni.

Navodila za uporabo

Pri lepljenju poroznih površin in membran za parno zaporo je lepilo potrebno nanesti na površino, ki je bolj porozna in nato membrano za parno zaporo čvrsto pritisniti na lepilo. Da bi dosegli hitrejšo takojšnjo vezavo, je treba z lepilom premazano površino pustiti, da se posuši toliko, da postane temnejše barve in da se na površini ustvari sloj lepljivega filma. Površine se nato lahko med seboj poveže.

Membrane za parno zaporo se lahko povezuje tudi medsebojno. V ta namen je treba uporabiti kontaktno spajanje, kar pomeni, da se površine za spajanje z nanešenim lepilom stisnejo skupaj in nato ločijo. Površine se lahko ponovno poveže skupaj potem, ko lepilo postane temnejše barve in ko se na obeh površinah ustvari suh, močno lepljiv film. Membrani za parno zaporo pustite zadostno zračnost, da se prepreči morebitno napetost zaradi deformacij, kar lahko privede do raztrganja membrane ali lepilnega spoja.

V primeru ploščice iz volne se lepilno površino lahko ustvari z nanosom tankega, enakomernega sloja filma na ploščo. Potem, ko lepilo postane temnejše barve, se lepilni trak, membrana za parno zaporo in podobni materiali učinkovito prilepijo na lepljivo površino. Končno strjevanje lepila traja dalj časa in pri taki rešitvi lepljenja se predpostavlja, da se na lepilni spoj ne nalaga nobene (dodatne) obremenitve.

Lepilo je pogojno uporabno tudi na zunanjih površinah v kolikor so te v času lepljenja in strjevanja lepila suhe. Kasneje je lepilo odporno na prisotnost vlage ali kratkotrajno vode.

Čiščenje

Za odstranjevanje svežega lepila uporabite organska topila, kot je aceton ali beli špirit. Strjeno lepilo se lahko odstrani samo mehansko.

Pogoji skladiščenja

Rok uporabnosti je 24 mesecev od datuma proizvodnje, ob predpogoju skladiščenja v zaprti originalni embalaži v suhem prostoru zaščitenem pred zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo, pri temperaturi med +5°C in +30°C.

Predpisi za varnost

Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Hranite izven dosega otrok. Podrobne informacije o varnosti so na voljo na varnostnem listu (SDS).

Pred uporabo preberite etiketo.

Distributer:
Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
www.connect-systems.eu
tel: +386 1 3621 342