

## SARATOGA HC-akrilne barve v spreju

### OPIS IZDELKA

Saratoga Happy Color je sijajna akrilna barva v spreju za notranje prostore, ki naredi površine svetle in vidne na daleč, tudi če ni svetlobe. Na dotik je suha v 15 minutah, popolnoma suha pa v 45 minutah. Akrilna barva je idealna tako za hobi, kot tudi za profesionalne uporabnike. Ima odlične lastnosti oprijema in je primerna za barvanje mnogih površin, kot so: les, kovina, steklo, keramika, terakote, MDF mavec,...

Fluorescentni učinek dosežete z nanosom Happy Color FLUORESCENT na belem ozadju; zato v primeru barvne podlage najprej nanesimo Happy Color ACRYLIC Bianco Opaco.

### PODROČJA UPORABE

Saratoga Happy Color je nepogrešljiv za označevanje in za sijoče in vpadljive dekoracije na kolesih, mopedih, čeladah, maketah, obvestilih,.. ipd

### NAVODILO ZA DELO

Površine morajo biti temeljito očiščene maščob, prahu, vode, itd. Pločevinko dobro in dolgo časa stresajte, do cca 1 minute ob slišanju zvoka kroglice znotraj same pločevinke. Pločevinko pri brizganju držite 30 cm od površine, ki jo želite obdelati in barvo nanašajte s svetlobnimi prehodi, da dobite idealen učinek. Brizgajte vodoravno in prečkajte prehod z navpičnimi prehodi po cca 1 minuti. Da preprečite kapljanje je bolje, da pršite v tankih plasteh. Pločevinka ima samočistilni ventil. Za boljši rezultat podlago, ki jo želite obdelati obrusite z zelo finim vodo brusnim papirjem (gr. 400). Za boljši rezultat barvo nanašajte pri 20 °C ali pa jo pred uporabo segrejte na 20 °C. Pločevinka ima patentiran zaščitni pokrov za otroke in barvno referenčno oznako na pokrovu.

### BARVE

Na voljo barve v rdeči, roza, rumeni in zeleni barvi.

### ČIŠČENJE

Odstranjanje barve z acetonom in / ali nitro razredčilom.

### SKLADIŠČENJE

Izdelek ima v originalni zaprti posodi pri 20 - 25 °C, rok uporabnosti najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje.

Hranite pri temperaturi nad 5 °C in ne na neposredni sončni svetlobi.

### OPOZORILO

Hranite izven dosega otrok. Za informacije o varnostnih napotkih izdelka glejte varnostni list in informacije na nalepki samega izdelka.



### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Videz	Pločevinka ki vsebuje tekočino pod tlakom
Gostota pri 20 °C	0,75 / 0,8 g/ml
Donos	1,5-2 kvadratna metra na pločevinko
Temperaturna odpornost	120 °C
Potrebni nanosi	1 roka v notranjosti, 2 - 3 roki na prostem
Prašni delci suhi	10 minut
Suha na dotik	15 - 20 minut*
Suha v globino	45 minut
Popolnoma suha	po 24 urah
Vsebina	400 ml

\* odvisno od vlažnosti in temperature uporabe