



RÖFIX IA 622

Lepilno-armirna malta

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Siva mineralna lepilna masa, za lepljenje in armiranje belih fasadnih izolacijskih plošč iz polistirena (EPS-F).
Za 3 mm armirni sloj (NDN).
Na betonu in starih ometih se RÖFIX IA 622 uporablja vedno v kombinaciji s sidranjem. Priporočamo, da za večjo varnost polistirenske plošče, prilepljene z RÖFIX IA 622, vedno pritrdite še s sidri.
Upoštevajte nacionalne predpise in smernice.
Tudi za lepljenje robotih, suhih plošč za podzidek (EPS-P/XPS-R) s sidranjem.

Lastnosti materiala:

- enostavna in lahka obdelava
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba:



Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000569272	2000569157
ERGO	37171	
Način pakiranja		
Enota na paleto	48 EN/p	
Enota na paleto	25 kg/EN	1.000 kg/EN
Barva	siva	
Zrnavost	0 - 0,8 mm	
Izkoristek/liter	pribl. 720 L/t	
Poraba	pribl. 1,4 kg/m ² /mm	
Poraba lepljenje	2,8 - 5,6 kg/m ²	
Poraba armiranje	pribl. 4,2 kg/m ²	
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Potrebna količina vode	pribl. 8 L/EN	320 L/EN
Paroprepustnost μ	25 - 30	
Paroprepustnost μ	pribl. 28	
sd-vrednost	pribl. 0,08 m	
Toplotna prevodnost λ10,suho (EN 1745:2002)	0,82 W/mK (tablična vrednost) za P=50%	
Toplotna prevodnost λ10,suho (EN 1745:2002)	0,89 W/mK (tablična vrednost) za P=90%	
Tlačna trdnost (28 d)	12 N/mm ²	
Upogibno-natezna trdnost	≥ 3 N/mm ²	
E-Modul	pribl. 9.500 N/mm ²	
Vodovpojnost	< 0,5 kg/m ² ·24h (pagal ETAG 004)	
Spec. gostota srednjega sloja	pribl. 1.500 kg/m ³	
Čas sušenja	pribl. 7 d	
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitene pred vlago.	
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C	



RÖFIX IA 622

Lepilno-armirna malta

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000569272	2000569157
Odpornost na ogenj	A1 (EN 13501-1)	

Osnova materiala:	<ul style="list-style-type: none">• Cement• Visokokakovosten apnenčasti lomljenec
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja temperatura okolice oz. temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).
Podlaga:	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, „cvetenje“, ipd.)
Priprava podlage:	Odstranimo ločilna sredstva s slojem filma (opažno olje ipd.). Kredaste ali peskaste površine utrdimo z globinskim predpremazom ali jih odstranimo. Na starih ali nenosilnih ometanih podlagah, moramo izolacijske plošče sidrati.
Priprava materiala:	Pri ročni izvedbi zmešamo eno vrečo materiala s potrebno količino čiste vode z rotorskim vretenom ali v prisilnem mešalniku, da dobimo homogeno zmes. Čas mešanja pri ročnem mešanju naj bo med 2 in 3 minutami. Po mešanju pustimo, da zmes počiva 10 minut (da dozori). Nato jo še enkrat kratko premešamo.
Izvedba:	Lepljenje izolacijskih plošč: lepilno malto nanese po pasovni in točkovni metodi (na ≥ 40 % lepilne površine). Širina nanosa grebena lepilne malte je pribl. 5 cm, višina grebena lepilne malte pa pribl. 2 cm. Armiranje izolacijskih plošč: armirno malto nanese 2-3 dni po lepljenju (odvisno od vremena in sidranja) v predpisani debelini do 3 mm in prečešemo z RÖFIX zobato gladilko R12. Armirno mrežo iz steklenih vlaken vtisnemo v lepilni sloj tako, da se mreža na stikih prekriva najmanj 10 cm. Z gladilko armirno mrežo popolnoma zakrijemo z ometom in celotno površino zagladimo. Po 5-7 dneh sušenja (odvisno od vremenskih razmer - pri vlažnem in hladnem vremenu je čas sušenja daljši) lahko nanese ustrezen zaključni omet.
Opozorila:	Pri uporabi temnejših barvnih tonov z indeksom odboja svetlobe <25 % na TISu, upoštevamo tehničnosmernico RÖFIX Syco-Tec.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!
Navodilo za uporabo:	Lepilo se popolnoma strdi in je obremenljivo pri +15 °C in 50 % rel. zrač. vlage po 2 dneh. Pred sidranjem do popolne utrditve lepila se prilepljene izolacijske plošče ne sme izpostavljati mehanskim obremenitvam (trkanje z ravnalno letvijo, brušenje, obremenitev vetra). Izolacijske plošče za podzidek morajo imeti robato/strukturirano površino (npr. struktura vaflja, reliefna struktura ipd.) in nikakor ne sejo biti vlažne (npr. od rose). Svežo malto moramo vgraditi v 2 urah. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.



RÖFIX IA 622

Lepilno-armirna malta

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.