

GF 303 Pištolska pena / All season

Informacija o proizvodu

Enokomponentna poliuretanska pena za pištole namenjena za različne gradbene aplikacije, npr. tesnjenje spojev in prebojev, montažo okenskih in vratnih okvirjev, toplotno in akustično izolacijo. Zagotavlja dobre rezultate v zimskih razmerah. Nizek tlak utrjevanja in zmerna ekspanzija zmanjšujeta možnost deformacij gradbenih elementov. Ima dober oprijem na večino materialov, kot so les, beton, kamen, mavec, kovina, PVC in polistiren, razen na teflonske, polietilenske in silikonske površine. Strjena lepilna pena je občutljiva na UV-svetlobo in na direktno sončno svetlobo.

Področja uporabe

Pena je primerna za energijsko varčno vgradnjo oken in vrat po smernicah EnEV oz RAL, za izolacijo in tesnjenje priključnih spojev, izolacijo prebojev, tesnjenje toplotnih in zvočnih izolacijskih plošč, za zmanjšanje vpliva toplotnih mostov.



Pakiranje

- Pločevinka 750 ml
- Karton 12 kos

Prednosti izdelka

- Uporabna skozi celotno sezono (all season)
- Uporabna je že od temperature okolja -10°C
- Zelo dobra toplotna izolativnost
- Visoka zvočna izolativnost (60 dB)
- Zmanjšuje vpliv toplotnih mostov
- Nizek tlak in zmerna ekspanzija

Tehnični podatki

Karakteristika / opis materiala	Standard	Vrednost
Odprti čas	TM 1014	6 - 10 minut
Čas rezanja	TM 1005	<30 minut
Popolnoma strjeno v spoju 3x5 cm (+23 °C)		<8 ur
Popolnoma strjeno v spoju 3x5 cm (+5/-5 °C)		<24 ur
Gostota pene v spoju 3x10 cm	WMG106	15 - 19 kg/m ³
Tlak pri utrjevanju / navlažena površina	TM 1009	3,5 kPa
Širitev po nanaosu	TM 1010	<80%
Dimenzionalna stabilnost	TM 1004	<8%
Požarni razred /strjena	DIN 4102-1	B 3
Natezna trdnost / raztezek (suha površina)	TM 1018	>85/17 kPa / %
Natezna trdnost / raztezek (navlažena površina)	TM 1018	>70/17 kPa / %
Tlačna trdnost (navlažena površina)	TM 1011	>30 kPa
Stržna trdnost (navlažena površina)	TM 1012	>40 kPa
Toplotna prevodnost	EN 12667	0,03 W/(m·K)
Index zmanjševanja hrupa RST, w	EN ISO 10140	60 dB
Prepustnost vodne pare	EN 12086	<0,06 (m·h)Pa
Izdatnost pločevinke 750 ml	TM 1003	55 l
Temperaturna obstojnost		-50 do +90°C
Delovna temperatura zraka		-10 do +30°C
Skladiščenje		+5 do +30°C
Rok uporabe		18 mesecev

Zgoraj navedene vrednosti so bile pridobljene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi, v kolikor se ne specifiira drugače

GF 303 Pištolska pena / All season

Pogoji uporabe

Temperatura zraka med nanašanjem: -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$, najboljši rezultati pri $+20^{\circ}\text{C}$. Temperatura pločevinke med nanašanjem: $+5^{\circ}\text{C}$ - $+25^{\circ}\text{C}$, najboljši rezultati pri $+20^{\circ}\text{C}$. Pred nanosom pene je potrebno iz površine odstraniti prah, proste delce in olje. Podlago je potrebno navlažiti. Navlažena površina zagotavlja boljše rezultate. Strjeno lepilno peno se lahko barva.

Navodila za uporabo

Pločevinko s peno držite v pokončnem položaju. Obrnite pištolo in jo namestite na pločevinko tako, da z eno roko držite za ročaj pištole, z drugo roko pa vrtite pločevinko. Prepričajte se, da pištola ni usmerjena v druge osebe, medtem ko vrtite pločevinko. Pločevinke ne smete priviti na pištolo tako, da bo ventil obrnjenim navzdol ali tako, da vrtite pištolo na pločevinki. Ko je pištola pritrjena, pločevinko vsaj 20-krat dobro stresite. Izhod pene se lahko nastavi s sprožilcem na pištoli. Pri nizkih temperaturah je potrebno pred začetkom dela peno predhodno segreti v toplem prostoru ali v vodi. Pri tem temperatura prostora ali vode ne sme presegati $+30^{\circ}\text{C}$.

Čiščenje

Nestrjeno lepilno peno se lahko očisti CONNECT CF 500 oz z acetonom, strjeno lepilno peno pa se odstrani samo mehansko.

Dobavitelj:
Madizajn Zg. Pirniče d.o.o.
www.connect-systems.eu
tel: +386 1 3621 342

Pogoji skladiščenja

Pločevinke je potrebno skladiščiti in prenašati samo v pokončnem položaju. Hranite v hladnem in suhem okolju. Skladiščite pri temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$. Aerosol pločevink nikoli ne izpostavljajte in skladiščite pri temperaturi prek $+50^{\circ}\text{C}$ ali na direktnem soncu.

Predpisi za varnost

Uporabljajte samo v dobro prezračenih prostorih. Med uporabo ne kadite! Po potrebi uporabite zaščitno opremo. Hranite izven dosega otrok. Za podrobne informacije glede varnosti si preberite varnostni list (SDS).

