



UV obstojen akrilni lepilni trak

# Ampacoll® UV



**zunaj**

Optimalen za uporabo skupaj s folijo Ampatop® F black.

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja 2 leti

Temperatura obdelave od -5° C

Temperaturna obstojnost -40 do +70° C

Dopusten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom (pred montažo fasadne obloge)

4 mesece

Odporno proti UV žarkom

>10 let

## Ampacoll® UV

za prekritja



**Dimenzije:**

Dolžina: 25 m / širina: 60 mm / debelina: 0,33 mm

**Pakiranje:**

10 rol = 250 tekočih metrov

za priključke



**Dimenzije:**

Dolžina: 25 m / širina: 60 mm / debelina: 0,33 mm

**Pakiranje:**

10 rol = 250 tekočih metrov

- ✓ UV obstojen
- ✓ Odporno proti vlagi, za zunanjo uporabo
- ✓ Dimenzijsko stabilen
- ✓ Črn in nepotiskan (s stransko prirobnico)

Enostranski lepilni trak, opremljen z modificiranim akrilatnim lepilom brez vsebovanih topil in diagonalno ojačitvijo. Trak iz silikonskega papirja lahko izvlečete. Optimalno za lepljenje materiala Ampatop® F black

**10 let  
garancije**

Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru upravičene reklamacije niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.



ISO 9001:2000  
Swiss Quality



#### **Lepljenje preklopov na spojih**

Za lepljenje predvidene površine oz. podlago po potrebi očistite. Trak Ampacoll® UV odrežite na zeleno dolžino in ga namestite na sredino preklopa. Za zagotavljanje trajnosti lepljenega spoja morate po tem spoju trdno povleči z roko.

#### **Lepljenje prebojev**

Pri lepljenju prebojev, za npr. odvodne kuhinjske cevi, itd. namestite trak Ampacoll® UV tako, da nalega po celotni površini (nekoliko nagubano) in prekriva celoten spoj okoli preboja. Nato po spoju nekajkrat povlecite z roko.



© Ampacoll in Ampatop sta registrirani blagovni znamki podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila. © Ampack AG, Rorschach, 12. 2008

Ampack Bautechnik GmbH  
Alte Biberacher Strasse 5  
D-88447 Warthausen  
Tel. 07351/1981-0  
Fax 07351/1981-50  
ampack@ampack.de  
www.ampack.de



**Za celovito zaščito ovoja stavbe!**