

HB 707 Močno lepilo in tesnilo Strong Fix

Informacija o proizvodu

Visoko kakovostna, močna lepilno tesnilna masa na hibrid-polimerni osnovi, za splošno uporabo, z zelo dobrim oprijemom in s še posebej močno začetno vezavo. Primerna je za večino podlag, vključujoč tudi mokre podlage.

Področja uporabe

Primerno za lepljenje in tesnjenje v notranjih prostorih in zunaj. HB 707 je konstrukcijsko lepilo z visoko močjo oprijema, ki se lahko uporablja za lepljenje konstrukcij iz kovine, kamna in lesa, kot tudi za splošna gradbena dela, pri katerih se zahteva še posebej močna povezava. Ima dober oprijem na večino gradbenih materialov, kot so les, opeka, beton, steklo, baker, galvanizirano jeklo, aluminij ipd. Lepilo in tesnilo HB 707 ima tudi zelo dobre lastnosti dušenja vibracij in hrupa. Primern je kot montažno lepilo, za lepljenje in tesnjenje v različnih industrijah, kot je avtomobilska, prezračevalna, ladjedelniška,... Primerna tudi za področja, lepljenja in tesnjenja, kjer so podane visoke ekološke zahteve (GEV EC1 PLUS).



Pakiranje

- Kartuše 290 ml v kartonu 12 kos
- Vrečke 600 ml v kartonu 20 kos

Barve

- Barva: bela
- Ostale barve po naročilu

Prednosti izdelka

- Izdelek je skoraj brez vonja
- Ne vsebuje škodljivih sestavin
- Visoka ekološka sprejemljivost (GEV - EMICODE EC1 PLUS)
- Na kovinah ne povzroča korozije
- Velika moč lepljenja
- Odličen oprijem na veliko različnih podlag, tudi mokrih
- Odporno na vremenske vplive, UV sevanje
- Med procesom sušenja se ne krči
- Po presušitvi se lahko prebarva

Tehnični podatki

Karakteristika / opis materiala	Standard	Vrednost
Osnova sistema		hibrid-polimer
Sistem strjevanja		z vlago iz zraka
Konsistentnost		pasta, ne teče
Gostota	DIN 53 479	1,55 g/cm ³
Suha na dotik		5 - 10 minut
Čas strjevanja		2,5 - 3 mm / 24h
Trdota (Shore A)	ISO 868	60
Natezna trdnost	ISO 37	3,2 N/mm ²
Modul elastičnosti pri 100% raztezku		2,8 N/mm ²
Raztezek ob prelomu	ISO 37	150 %
Temperaturna odpornost / po sušenju		-40 do +80°C
Delovna temperatura		+5 do +40°C
Skladiščenje		+5 do +30°C
Rok uporabe		12 mesecev

Zgoraj navedene vrednosti so bile pridobljene pri temperaturi +23°C in 50% relativni vlagi, v kolikor se ne specificira drugače. Glede na okoljske dejavnike, kot so temperatura, vlaga in vrsta podlage, vrednosti lahko odstopajo. Čas do popolnoma strjenega proizvoda se lahko podaljša pri nižji temperaturi, nižji relativni vlagi ali povečani debelini sloja.

HB 707 Močno lepilo in tesnilo Strong Fix

Pogoji uporabe

Vse površine morajo biti suhe, brez prahu, očiščene umazanije, masti, olja in vode. Temperatura za delo mora biti med +5 °C do +40 °C. Ne uporabljajte za tesnjenje akvarijev in spojev, ki so pod vodo. Pred uporabo na naravnem kamnu obvezno opravite test.

Tudi sicer, zaradi raznovrstnosti možnih podlag oz aplikacij priporočamo, da se predhodno opravi testiranje združljivosti.

Navodila za uporabo

Pred uporabo testirajte oprijem lepilno tesnilne mase na podlago, da se na ta način prepričate, če je proizvod primeren za predviden namen. Površine morajo biti očiščene maščob, olja, prahu in prostih delcev.

Odrežite navojni konec kartuše in privijte šobo za nanašanje, s katero se lepilno maso usmerja. Navojni konec odrežite pod kotom približno 45°, tako da pri tem nastane primerna odprtina za nanašanje. Kartušo skupaj z aplikatorjem vstavite v pištolo in napolnite šobo za nanašanje z lepilno tesnilno maso tako, da ponavljajoče pritiskate na sprožilec pištole. Za čist spoj pred nanašanjem namestite lepilni trak. Trak je potrebno odstraniti, preden se lepilo dokončno strdi.

Za lepljenje je potrebno površine, katere nameravate spojit, prekriti z lepilom in nato stisniti skupaj. Nato spojene dele pustite 2 uri pod pritiskom. Pri kritičnih spojih morajo biti deli pod pritiskom toliko časa, dokler se masa popolnoma ne strdi (glejte tehnično informacijo).

Čiščenje

Za odstranjevanje sveže lepilno tesnilne mase uporabite organska topila, kot je aceton ali beli špirit. Strjeno lepilno tesnilno maso se lahko odstrani samo mehansko. Nato površino očistite s krpo in vodo.

Pogoji skladiščenja

Rok uporabnosti je 12 mesecev od datuma proizvodnje, ob predpogoju skladiščenja v zaprti originalni embalaži v suhem prostoru zaščitenem pred zmrzovanjem in neposredno sončno svetlobo, pri temperaturi med +5°C in +30°C.

Predpisi za varnost

Zagotoviti zadostno prezračevanje med nanašanjem. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pred uporabo preberite etiketo.

Podrobne informacije o varnosti so na voljo na varnostnem listu (SDS).

