

Trennwandband B2 / partition band / pregradni trak

Material <i>Material</i> <i>Materijal</i>	Polyethylenschaum, physikalisch quervernetzt, Hotmeltkleber einseitig <i>Polyethylene foam, physically crosslinked, Hotmelt one sided self adhesive</i> <i>Polietilenska pena, fizično premrežena, Hotmelt enostransko samolepilna</i>	
Raumgewicht <i>Density</i> <i>Gostota</i>	29 kg/m ³	ISO-845
Dicke <i>Thickness</i> <i>Debelina</i>	3 mm	
Temperaturbeständigkeit <i>Temperature resistance</i> <i>Temperaturna odpornost</i>	-40 °C bis / to 80 °C	
Zugfestigkeit @ 23 °C <i>Tensile strength</i> <i>Natezna trdnost</i>	Längs / <i>lengthwise</i> / <i>po dolžini</i> : 790 kPa Quer / <i>crosswise</i> / <i>navzkrižno</i> : 370 kPa	
Zugdehnung @ 23 °C <i>Tensile elongation</i> <i>Natezno raztezanje</i>	Längs / <i>lengthwise</i> / <i>po dolžini</i> : 130 % Quer / <i>crosswise</i> / <i>navzkrižno</i> : 190 %	ISO-1926
Druckverformungsrest <i>Compression set / Kompresijski niz</i> Verformung / <i>Deflection</i> / <i>odklon</i> : 25 %	1/2 h nach Entlastung / <i>after discharge po odvajanju</i> : 24 % 24 h nach Entlastung / <i>after discharge po odvajanju</i> : 17,6 %	ISO-1856-C
Wasseraufnahme <i>Water absorption</i> <i>Absorpcija vode</i>	1 %	ISO-2896
Lagerfähigkeit <i>Storability</i> <i>Skladiščenje</i>	Trocken bei Raumtemperatur: 1 Jahr <i>Dry at room temperature: 1 year</i> <i>Na suhem pri sobni temperaturi: 1 leto</i>	
Brandverhalten <i>Fire resistance</i> <i>Požarna odpornost</i>	Normal entflammbar nach DIN 4102 B2, eingebaut zwischen metallischen oder mineralischen Werkstoffen <i>Fire Retardancy: B2 according to DIN 4102. Installed between metallic and mineral materials</i> <i>Odpornost na ogenj: B2 po DIN 4102. Vgrajen med kovinske in mineralne materiale.</i>	
Wasserdampfdurchlässigkeit <i>Water vapor transmission</i> <i>Prenos vodne pare</i>	9,2E-09 kg/(m ² *s)	ISO-12572
Fugenschalldämmmaß <i>Joint sound reduction</i> <i>Skupno zmanjšanje zvoka</i>	Von RS,W (C; Ctr) = 65 dB	ISO-10140

pinta abdichtung gmbh • Germany - Supplier: Madizajn Zg. Pirniče d.o.o., Zg. Pirniče 12 b, 1215 Medvode

Alle Angaben sind Laborwerte, die in der Praxis abweichen können, und daher keine Zusicherung einer bestimmten Eigenschaft darstellen. Die Vielfalt der Einzelheiten und Kombinationsmöglichkeiten können in diesem Rahmen nicht abgehandelt werden. Es obliegt dem Anwender sich entsprechend zu informieren. Ein bestimmtes Arbeitsergebnis kann wegen der Unüberschaubarkeit der Verarbeitungsbedingungen nicht garantiert werden. Eigenversuche zur Sicherstellung des gewünschten Ergebnisses sind ausdrücklich angeraten. Frühere Ausgaben verlieren ihre Gültigkeit. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor (02.12.2013).

Vse informacije so laboratorijske vrednosti, ki se lahko v praksi razlikujejo in zato ne predstavljajo garancije za določeno lastnost. V tem okviru ni mogoče obravnavati različnih podrobnosti in možnih kombinacij. Na uporabniku je, da se ustrezno informira. Zaradi neobvladljivosti pogojev obdelave ni mogoče zagotoviti določenih delovnih rezultatov. Izrecno svetujemo samostestiranje za zagotovitev želenega rezultata. Prejšnje izdaje izgubijo veljavo. Veljajo naši splošni pogoji. Pridržujemo si pravico, da izdelek prilagodimo tehničnemu napredku in novostim.