

Capatect Gewebe

Mrežica iz steklenih vlaken za armiranje izravnalnih mas v toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih Capatect



Opis izdelka

Predvidena uporaba

Capatect Glasgewebe je alkalno odporna mrežica iz steklenih vlaken, ki ohrani stabilno lego in ne drsi ali leze.

Uporablja se za izdelavo armiranega osnovnega ometa v toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih Capatect. Capatect Glasgewebe se uporablja tudi pri obnavljanju starih fasad za izdelavo armiranih slojev na razpokanih podlagah.

Lastnosti

Capatect Glasgewebe (mrežica iz steklenih vlaken): širina: 110 cm, dolžina: 50 tm.

- Alkalno odporna
- Odpornost proti drsenju
- Visoka natezna trdnost
- Brez mehčal
- Velikost mrežnih odprtín med 3 in 5 mm
- Preizkušena v sistemu po EAD 040016-00-0404

Skladiščenje

Hranite zaščiteno pred direktno trajno sončno svetlobo, segrevanjem in mehanskimi obremenitvami. Na ravni podlagi in brez napetosti.

Tehnični podatki

- Gramatura (masa glede na površino): > 145 g/m²
- Izguba pri gorenju: od 10 do 25%
- Lomna obremenitev glede na dolžino: > 1500 N/50 mm
- Po potapljanju v 5% NaOH: > 800 N/50 mm

Št. izdelka

Št. artikla	Embalazna enota
974883	Capatect Glasgewebe, širina 110 cm, oranžne barve, 55 m ²



Delovni postopek

Postopek nanašanja

Nanesite ustrezno armirno maso za izbrani fasadni sistem v širini role Capatect Glasgewebe, po vsej površini, in sicer 2/3 celotnega nanosa (2/3 minimalne debeline nanosa). V armirno maso vtisnite mrežico Capatect Glasgewebe brez gubanja. Poskrbite za vsaj 10-centimetrsko prekrivanje sosednjih pasov mrežice na stikih. Nato mokro na mokro nanesite še toliko armirne mase, da je mrežica Capatect Glasgewebe prekrita s preostalo polovico oziroma tretjino celotnega nanosa (preostalo 1/3 minimalne debeline nanosa). Debelina nanosa in točna lega mrežice sta odvisni od konkretne uporabe.

Mrežico Capatect Glasgewebe lahko polagate tudi prečno (vzdolž delovnega odra, zlasti pri strojni vgradnji). Vsaj 10-centimetrsko prekrivanje sosednjih pasov mrežice na stikih naj bo zagotovljeno tudi v tem primeru.

Načeloma veljajo naša Navodila za vgradnjo toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemov in pribora Capatect.

Poraba

1,1 m²/m²

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja armirne mase temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Opozorilo

Ta tehnični list vsebuje nezavezujoče nasvete, za katere proizvajalec ne prevzema garancije.

Navedena delovna navodila je treba prilagoditi konkretnim razmeram/pogojem. Izvajalec je dolžan sam preveriti ustrezne možnosti uporabe s preizkusom, da prepreči morebitne napake, za katere ne prevzemamo odgovornosti.

Napotki

Tehnično-svetovalni center

CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda

Telefon: 059 209 220

Faks: 01 300 70 80

Internet: www.caparol.si

E-pošta: info@caparol.si