



## AMF THERMATEX® Feinfresko

- Plošče AMF THERMATEX® Feinfresko imajo neenakomerno perforirano površino in nudijo dobro zvočno absorpcijo za boljše akustično udobje v prostoru.
- Dobra zvočna absorpcija (0.60(H)  $\alpha_w$ )
- Visoka vzdolžna zvočna izolativnost (32 dB)
- Primerno za trgovine, pisarne, sejne sobe, tehnične in proizvodne prostore.



<b>Oblike robov</b> Drugi robovi po povpraševanju	 Board 	Tegular 24 														
<b>Debelina (mm)</b>	 15	15														
<b>Dimenzije (mm)</b> Druge dimenzije po povpraševanju	 600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625														
<b>Sistemi</b>	 Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C															
<b>Teža</b>	 3.6 - 3.8 kg / m <sup>2</sup>															
<b>Barva</b>	 Bela															
<b>Absorpcija zvoka</b>	 EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ skladno z EN ISO 11654 - <b>Class C</b> <table border="1" data-bbox="467 891 1453 958"> <thead> <tr> <th>Frekvenca f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_p</math></td> <td>0.45</td> <td>0.40</td> <td>0.50</td> <td>0.70</td> <td>0.80</td> <td>0.75</td> </tr> </tbody> </table> NRC = <b>0.60</b> skladno z ASTM C 423		Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	$\alpha_p$	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000										
$\alpha_p$	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75										
<b>Vzdolžna zvočna izolativnost</b>	 EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ skladno z EN ISO 717-1															
<b>Zvočna izolativnost</b>	 EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ skladno z EN ISO 717-1															
<b>Stopnja požarne odpornosti</b>	 Euroclass <b>A2-s1, d0</b> skladno z EN 13501-1      RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> skladno z 123-FZ															
<b>Odboj svetlobe</b>	 <b>83%</b>															
<b>Toplotna prevodnost</b>	 $\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ skladno z EN 12667															
<b>Prepustnost zraka</b>	 <b>PM1</b> ( $\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$ ) skladno z DIN 18177															
<b>Odpornost proti vlagi</b>	 <b>90% RH</b>															
<b>Kakovost zraka</b>	 A+      E1      IACG															
<b>Čiščenje</b>																
<b>Trajnost</b>	 37-48%															

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.