

dopolnilni izdelki

GRIGO ASPHALT

Hladna asfaltna masa



Opis izdelka

Hladna asfaltna masa, pakirana v vrečah, pripravljena za uporabo, sestavljena iz mešanice proda, drobljenega peska in mineralnih aditivov (filer), premešana z vročo bitumensko emulzijo, ki ne vsebuje strupenih primesi.

PROIZVODNJA IN PAKIRANJE

Proizvodnja se izvaja na fiksnih asfaltnih bazah z stalno kontrolo nad temperaturo ter stalnim spremljanjem doziranja agregatov in emulzije. Po ohladitvi konglomerat obdrži uporabnost za več mesecev.

Pakiranje se izvaja z novo avtomatsko linijo, ki pakira v 25 kg vreče in jih odlaga na nepovratne palete katere se povije z celofan folijo tipa A.U.V., za dodatno zaščito pred spremembami temperature in v primeru razsutla vreč.



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Agregati: mešanica peska, drobljenca in mivke, večinoma iz apnenca, pridobljene z drobljenjem proda ali skal, v skladu s standardi o agregatih in standardih za pakiranje asfaltnih zmesi.

Veživo: bitumenska amulzija ki ne vsebuje strupenih primesi.
Granulacija: 0-6 mm

MOŽNOST UPORABE

GRIGOASPHALT (hladna asfaltna masa) je posebej primerna za vzdrževanje in popravila cestnih površin (luknje itd.), zlasti pa pri popravilih, ki so nujna za varnost cestnega prometa.

Lahko ga uporabimo tudi za manjša dela (dostopne poti, prehode za vozila oziroma pločnike). Zaradi njegovih fizičnih lastnosti ga lahko uporabljate tudi za tlakovanje teras in kot utež čez vodoneprepusne zaščite. V zgoraj navedenih primerih (dostopne poti, prehode za vozila oziroma pločnike) je potrebno GRIGOASPHALT utrditi, zgostiti, bodisi ročno z nabijanjem ali strojno z vibrirno ploščo, za hitrejšo zgostitev priporočamo posip z finim peskom (mivka) ali cementom.

PRIPRAVA PODLAGE IN NAČIN NANOSA

Stresite bitumensko maso na mesto, ki ga je potrebno popraviti in ga razmažite z lopato ter nato skompaktirajte z lopato, valjem ali vibrirno ploščo. Priporočamo debelino nanosa 5 cm. Zlasti poleti vam priporočamo, da obdelano območje

posujete s cementnim prahom, apnom ali finim peskom (mivko), za lažjo zgoštitev. Če je možno, hladnega asfalta ne nanašajte pri temperaturah pod +5°C.

SKLADIŠČENJE

GRIGOASPHALT hraniti v pokritem prostoru, ki ni izpostavljen velikim temperaturnim nihanjem. Pri pravilnem skladiščenju Grigoasphalta ima rok uporabe 6 mesecev (datum proizvodnje je odtisjen na embalaži), po 6 mesecih je še uporaben, vendar se njegove mehanske in obdelovalne lastnosti zmanjšajo. GRIGOASPHALT ni priporočljivo uporabljati in skladiščiti pri temperaturi ki je nižja od +5°C. V primeru da je skladiščeeno več časa pod +5°C, ne izgubi svojih lastnosti, vendar je potrebno pred uporabo Grigoasphalt nakaj dni skladiščiti pri temperaturi nad C+15°C da pridobi svoje obdelovalne lastnosti. Zimski GRIGOASPHALT ni primeren za poletno uporabo, prav tako ni poletni primeren za zimsko uporabo.

VARNOST

Pravilnik REACH: Proizvod ni predmet predregistracije ali bodoče registracije pridobljene z mešanjem komponent v skladu z določbami o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Izdelek, v normalnih pogojih uporabe je na prostem malo nevarnost za zdravje. Izdelek se uporablja hlade da se izognemo tveganju. Hladni asfalt je nestrupen in ga lahko uporablja tudi neiskusna oseba.

Tehnični podatki

Agregati	pesek, drobljenec in mivka iz apnenca
Bitumensko vezivo	cestni bitumen 70/100
Posebni dodatek % bitumna + dodatek na agregate	5,6%
Granulometrična frakcija	stalna in razporejena
Kalibraža	0-6 mm
Specifična teža razsutega (nekompatiranega) materiala	1,7 t/m ³

"Navedeni podatki se nanašajo na kontrolo kakovosti v standardiziranih vremenskih pogojih. Praktična uporaba na gradbišču lahko glede na delovne pogoje da občutno spremenjene rezultate, zato so podatki na tehničnem listu zgolj okvirni, saj mora uporabnik vedno preveriti, da izdelek uporablja na ustrezen način in prevzema odgovornost za posledice uporabe. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si pridržuje pravico do kakršnihkoli tehničnih sprememb brez naprejšnjega obvestila."