

ENOKOMPONENTNO LEPILO PROMAT®-KLEBER

K84

Lepila in dodatki



Opis proizvoda

Predpripravljeno anorgansko lepilo, ki ne vsebuje topil, dodana so mu posebna polnila. PROMAT®-Kleber K84 v primeru požara ne sprošča strupenih ali gorljivih plinov in je na voljo v različicah z drugačnimi lastnostmi in viskoznostjo. PROMAT®-Kleber K84 in PROMAT®

Prednosti za uporabnika

- ne sprošča strupenih ali gorljivih plinov

Področja uporabe

Lepilo se uporablja v kanalih za prezračevanje in odvod dima PROMATECT®, za lepljenje mineralne volne in požarnih plošč Promat, v posebnih požarnih konstrukcijah, požarnih vratih in številnih področjih v notranjih prostorih, razen tistih z visoko vlažnostjo.

Metoda namestitve

Površine, ki se bodo lepile, morajo biti suhe ter brez sledi prahu, maščob in olja. Pri nizkih temperaturah je lepilo togo. Pred uporabo počakajte, da zamrznjeno lepilo počasi odmrzne. Pred uporabo ga dobro premešajte, po potrebi s strojem. Temperatura lepila, materialov, ki se bodo lepili, in delovnega območja tudi med sušenjem ne sme biti nižja od +5 °C. Idealna temperatura obdelave je med +10 °C in +20 °C.

Lepljenje, kakor tudi zlaganje lepljenih delov, izvedite na ravni površini. Če lepilo nanašate ročno, ga razmažite z zobato lopatico. Pred lepljenjem na površini lepila ne smejo nastajati zaprti zračni mehurčki.

Odvčnega lepila ne razmažite tanko, temveč ga odstranite z lopatico. Pri lepljenju materialov z visoko gostoto ali vlažnostjo materiala je treba pričakovati daljši čas strjevanja. Orodja in površine takoj po uporabi očistite s čisto vodo. Odprte posode ponovno dobro zaprite. Porabite v kratkem času.

Skладиščenje

Shranjujte na hladnem in suhem mestu (od -30 °C do +30 °C)

Varnostna navodila

Za dodatne nasvete glejte varnostni list. Veljajo posebni stavki o nevarnosti (H) in previdnostni stavki (P).

Tehnični podatki

Alkalnost	12 pH
Temperatura obdelave	5 °C
Barva	Siva
Odziv na ogenj	A1, negorljivi materiali
Viskoznost	30 Pa-s

Tehnični podatki o izdelku

Ime proizvoda	Količina na paleti
PROMAT®-Kleber K84/500 15kg	-
PROMAT®-Kleber K84/500 1kg	-
PROMAT K84 1 Kg	600
PROMAT® Kleber K84 15 kg Siv	-
PROMAT KLEBER K84/500 15 kg Bela	33
PROMAT KLEBER K84/500 1 kg Bež	-
PROMAT HÄRTER K84/2K 1,5 kg	-
PROMAT KLEBER K84/2K 15 kg	-

Izdelek je treba uporabljati v skladu s splošnimi predpisi za gradbene materiale in zlasti v skladu s pasivno požarno zaščito, z veljavnimi nacionalnimi certifikati in odobritvami ter v skladu z veljavnimi nacionalnimi gradbenimi predpisi. Izdelke smejo uporabljati samo usposobljeni strokovnjaki z zadostnim znanjem in šele po temeljitem preučevanju smernic za namestitvev, varnostnih listov, potrdil o državnih preskusih in odobritev. Za dodatne informacije o tem, kako in kje uporabljati ta izdelek, si oglejte Promat priročnik ali se obrnite na lokalno pisarno družbe Promat. Vse ustrezne dokumente lahko brezplačno pridobite v lokalni pisarni družbe Promat. Za države zunaj Evropske unije veljajo ločene smernice. Če je potrebno, se obrnite na vašo lokalno pisarno družbe Promat.

Promat d.o.o.

Kidričeva 56b, 4220 Škofja Loka | M: +386 51 600 708 | E: promat.si@etexgroup.com

www.promat.com