

Capatect AS-Reibputz

Strukturni omet na osnovi silikonske smole z mineralnimi značilnostmi za fasadne površine in kot zaključni premaz na toplotnoizolacijskih kontaktnih sistemih Capatect.



Opis izdelka

Predvidena uporaba

Strukturni omet na osnovi silikonske smole z mineralnimi značilnostmi z enako sestavo zrn za zaključne fasadne premaze. Kot pokrivni/zaključni premaz za toplotnoizolacijske kontaktne fasadne sisteme Capatect. Zaključni ometi Capatect AS-Reibputz so visoko paroprepustni in v suhem stanju hidrofobni/vodoodbojni. Zato so manj nagnjeni k navzemanju umazanije in pretežno odporni proti industrijskim odpadnim plinom in primarnemu napadu mikroorganizmov.

Lastnosti

- Zunanji omet po standardu EN 15824
- Vóljnost pri obdelovanju
- Visoka paroprepustnost
- Skoraj brez napetosti
- Odpornost proti vremenskim vplivom
- Odpornost proti mehanskim obremenitvam
- Ročna in strojna vgradnja

Pakiranje/velikost embalaže

25-kilogramsko vedro (24 enot = 600 kg/paleto)

Barvni toni

Bele barve kot blago na zalogi.

Pripravo zelenega barvnega odtenka naročite v tovarni.

Skladiščenje

Na hladnem in suhem, ne sme zmrzniti. Zaščitite pred neposredno sončno pripeko (nevarnost tvorjenja skorje!). V originalno zaprti embalaži lahko proizvod hranite 1 leto na skladišču.

Tehnični podatki

Gostota	pribl. 1,95 g/cm ³
Oprijemna trdnost po EN 1542	≥ 0,3 MPa
Vodovpojnost po ÖN EN 1062-3	W3, nizko
Koeficient vodoprepustnosti w po ÖN EN 1062-3	≤ 0,10 [kg/(m ² /h ^{0,5})] W3, nizko
Koeficient upora pri difuziji vodne pare μ po EN ISO 7783	pribl. 40= V1, visoko
Toplotna prevodnost λ10, suho po EN 1745	1,15 W/(m.K) Tabelarična srednja vrednost (P=50 %)
Požarna odpornost po ÖN EN 13501-1	Evrorazred A2

Pri navedbi karakteristik gre za povprečne vrednosti oziroma za približne vrednosti. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših proizvodih lahko navedene vrednosti posamezne dobave minimalno odstopajo, ne da bi se zato poslabšala ustreznost proizvoda.

■ Osnova veziva: Emulzija silikonske smole.

Št. izdelka

Embalažna enota
25 kg Capatect AS-Reibputz K15
25 kg Capatect AS-Reibputz K20

Delovni postopek

Ustrezne podlage

- Lahki osnovni ometi (po izravnalnem nanosu z vstavljenjo stekleno mrežico)
- Toplotnoizolacijski ometi (EPS in perlit) po izravnalnem nanosu
- Sanacijski ometni sistem Capatect

Novi apneni, apnenocementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III: Novi ometi naj ostanejo nepremazani 2 - 4 tedne, odvisno od vremenskih razmer, da se popolnoma strdijo. Odstranite nestabilne ali moknate površine in morebitno sigo.

Stari trdni apneni, apnenocementni in cementni ometi iz maltnih skupin P Ic, P II in P III: Močno zamazane ali algaste površine temeljito očistite z mehanskim ščetkanjem ali visokotlačnim čistilnikom.

Mah in alge: Mehansko odstranite mah/alge, prizadete površine obilno premažite z nerazredčenim sredstvom Capatop, da se napojijo do zasičenosti, in pustite, da se temeljito presušijo.

Ometi, s površinsko odpadajočim peskom: Obdelati na suho s ščetko in celotno površino dobro očistiti z vodo. Nanesite predpremaz s koncentratom za grundiranje Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1.

Stare mineralne ali disperzijske barve: Trdno sprijete, vremensko nepostarane stare barve očistite na suho ali mokro. Slabo sprijete, vremensko postarane stare barvne premaze popolnoma odstranite z brušenjem, strganjem, luženjem (kemično) ali visokotlačnim čiščenjem.

Popravljanje ometa: Pri popravljanju odprtih razpok in poškodovanih mest v ometu morate paziti na to, da sanacijska malta po trdnosti in strukturi ustreza obstoječemu ometu. Popravljenosti mesta v ometu se morajo pred naslednjim nanosom popolnoma strditi in posušiti.

Priprava podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, nosilna, suha, brez umazanije, madežev in ločilnih snovi. Nove osnovne omete porežite z ravnalo letvijo, zaribajte in počakajte vsaj 3 do 4 tedne, da se do konca strdijo. Na zelo vpojnih, vremensko postaranih ali obledelih podlagah je potreben predhodni predpremaz s koncentratom Primasil Grundkonzentrat, razredčenim z vodo v razmerju 1 : 1. Poraba znaša pribl. 150 - 300 ml/m².

Postopek nanašanja

Pred nanašanjem material dobro premešajte!

Zaključni omet Capatect AS-Reibputz nanesite z nerjavečo jekleno gladilko, porežite na debelino zrn in v še mokrem stanju zaribajte s plastično ali gladilko iz legiranega jekla. Vidne delovne prehode preprečite tako, da določite ustrezno število delavcev za vsak nivo delovnega odra in da zagotovite neprekinjeno obdelovanje mokro na mokro. Vedno obdelajte celotno površino ali celotne dele fasade naenkrat, brez prekinitve. Ker omet vsebuje naravna polnila (agregate), so možna manjša odstopanja v barvnem odtenku. Zato na povezanih površinah vgradite samo material z isto proizvodno številko, ali pa zmešajte skupaj materiale z različnimi proizvodnimi številkami.

Orodje: Nerjaveča jeklena oziroma plastična gladilka.

Sestava nanosov

Za predpremaz uporabite Capatect Putzgrund v približno enakem barvnem odtenku kot zaključni omet. Po približno 12 - urnem intervalu sušenja lahko nanesete zaključni omet Capatect AS-Reibputz.

Poraba

Capatect AS-Reibputz K15: pribl. 2,4 kg/m²
Capatect AS-Reibputz K20: pribl. 2,9 kg/m²

Poraba je odvisna od lastnosti/stanja podlage in delovnega postopka. (Okvirne vrednosti brez jamstva, točno porabo ugotovite na testni površini.)

Po niansiranju/obarvanju ometa (z dodajanjem pigmentov) se lahko spremenijo podatki o porabi materiala.

Pogoji pri izvedbi

Glede na zahtevo standarda ÖN B 6400-1 je potrebno uporabiti zaščitne mreže za delovni oder.

Med obdelovanjem in sušenjem temperatura objekta (podlage), materiala in zraka ne sme pasti pod +5°C niti prekoračiti +30°C.

Predpisani delovni pogoji morajo biti zagotovljeni vsaj še 2 dneva po končanem nanašanju ometa. Previdno, če je napovedana nočna slana!

Sušenje/interval sušenja

Pri temperaturi +20 °C in relativni zračni vlagi 65 % je omet – odvisno od strukture – suh v približno 24 urah in po 2 do 3 dneh pripravljen za obremenitve. Nizke temperature in visoka zračna vlaga podaljšajo interval sušenja. Neposredna sončna pripeka, močan veter ali dež lahko brez zaščitnih ukrepov poškodujejo videz gotovega ometnega nanosa.

TEHNIČNA INFORMACIJA

Čiščenje orodja	Takoj po uporabi z vodo.
Priprava materiala	Po potrebi izboljšajte obdelovalno konsistenco materiala z največ 2% čiste vode. Niansiranega materiala ne redčite oziroma uporabite za redčenje minimalno količino vode, tj. največ 1%.
Opozorilo	Temni barvni odtenki lahko zaradi dodanih pigmentov povečajo porabo materiala. Upoštevajte, da vpojnost, vrsta in struktura podlage kot tudi posameznih premazov, pa tudi vplivi okolja in osvetlitve ter nihanja v sestavi surovin lahko vplivajo na manjša odstopanja barvnega odtenka in nastanek finih lasastih razpok oziroma na nastanek poroznosti. Zato bo morda potreben še premaz za poenotenje, in sicer s fasadno barvo CarboSol oziroma Primasil. Odškodninskih zahtevkov oziroma reklamacij barvnih odstopanj, ki nastanejo zaradi zgoraj navedenih vzorkov, ni mogoče uveljaviti. Da dež v fazi sušenja ne bi zmočil delovne površine, zastrite fasado s ponjavami. Na močnem vetru in hudi sončni pripeki priporočamo, da fasado zakrijete z zaščitnimi zavesami. Premazovanje vodoravnih površin, ki so neposredno izpostavljene vplivu vremena, ni dovoljeno. Sosednje površine, še zlasti steklo, keramiko, klinker, naravni kamen ali kovino, morate obvezno zaščititi. Madeže na teh ali podobnih materialih površine takoj očistite z vodo in ne čakajte, da se omet posuši. Ne čakajte s čiščenjem, da se madeži posušijo. Pred nanašanjem ometa preverite, ali se pripravljeni omet ujema z originalnim barvnim vzorcem. Poznejših reklamacij ne priznamo.

Napotki

Standardna opozorila/standardna obvestila (stanje v času izdaje)	Lahko povzroči alergijski odziv kože. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Ne vdihati meglice/hlapov. Nositi zaščitne rokavice. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. Vsebuje: 1,2-benziizotiazol-3(2H)-on; 2-metilizotiazol-3(2H)-on; reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).
Prosimo upoštevajte (stanje v času izdaje)	POZOR! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihajte razpršila ali meglic.
Odstranjevanje	Tekoče ostanke izdelka oddajte na zbirališču starih barv/lakov, posušene ostanke izdelka pa na gradbeni deponij ali odstranite kot komunalne oziroma gospodinjske odpadke. V reciklažo oddajte samo popolnoma prazno embalažo.
Giscode	BSW50
Deklaracija sestavin	Silikonska smola, polivinilacetatna smola, poliakrilatna smola, kalcijev karbonat, titanov dioksid, silikati, voda, esteralkohol, aditivi, konzervansi, sredstvo za zaščito filma.
Tehnično-svetovalni center	CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda Telefon: 059 209 220 Faks: 01 300 70 80 Internet: www.caparol.si E-pošta: info@caparol.si

Tehnična informacija · Izdaja: april 2025

Tehnična informacija je bila pripravljena na osnovi najnovejšega stanja tehnike in lastnih izkušenj. Glede na raznolikost podlag in konkretnih pogojev na objektu nas vsebina tehnične informacije ne zavezuje. Kupec/uporabnik naj se ne zanaša le na ta navodila, temveč naj strokovno in v skladu z obrtniškimi zakonitostmi na lastno odgovornost preizkusi naše delovne materiale, ali ustrezajo predvidenemu namenu uporabe glede na konkretne pogoje na objektu. Z novo izdajo tehnične informacije je vsebina tega dokumenta ukinjena. Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji v zadnji izdaji.