



RÖFIX Renopor®

Specialna lepilno-izravnalna masa

Pravne in tehnične informacije:	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, in skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) in priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).
Področja uporabe:	Za lepljenje RÖFIX Renopor I izolacijskih plošč za notranje površine in RÖFIX S Salzsanier plošč. Istočasna izravnalna masa - v povezavi z RÖFIX P50 armirno mrežo - in finim, filcanim modelirnim ometom (0-1,0mm) na RÖFIX Renopor-Sistem. Pri uporabi kot zaključni omet priporočamo maksimalno debelino nanosa 3 mm.
Osnova materiala:	• Zračno apno • Beli cement (brez kromatov) • Disperzijsko vezivo • Visokokvaliteten fini marmornati pesek • Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
Lastnosti:	• Odlično obdelovanje • Strditev brez močnih napetosti • Zelo dober oprijem • Visoka paroprepustnost • Gute Verarbeitbarkeit, filzbar
Izvedba:	       
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +8 °C. Med obdelovanjem instruiranjem materiala oziroma vsaj prve tri dni zaščitimo pred zmrzovanjem.
Izvedba:	Stekleno mrežo RÖFIX P50 vtisnemo v armirni sloj. S pomočjo gladilke moramo celotno površino prekriti. Po potrebi ravno in gladko razvlečemo z letvijo. Nanešen omet lahko tudi direktno v zadnji ometni plasti izdelamo z zaribavanjem s fino mehko gobo (filcanje). Ne nanašamo pri direktnem sončnem sevanju, močnem vetru in visoki vlažnosti. Ne uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ne mešati starega materiala z svežim. Svežo malto moramo vgraditi v 2 urah.
Napotki za odstranjevanje:	Zaključni ometi ali barvni opleski nanešeni na sanacijske omete morajo ustrezati WTA-smernicam. Neprimerni nanosi so lahko problematični za oprijem ali vodijo k poslabšanju funkcije sanirnih sistemov.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Napotki za embalaranje:	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok skladiščenja najmanj 12 mesecev.

Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000153103
Številka artikla	121606
Način pakiranja	
Enota na paleto	42 EN/p
	54 EN/p
Enota na paleto (CH)	42 EN/p
Količina po enoti	25 kg/EN
Zrnavost	0- 1 mm
Poraba	pribl. 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX Renopor®

Specialna lepilno-izravnalna masa



Tehnični podatki:

SAP številka artikla	2000153103
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Potrebna količina vode	8,5 l/EN
Suha gostota	1.428 kg/m³
	25 - 35
koeficient toplotne prevodnosti (EN 1745:2002): λ 10, dry (EN 1745:2002)	0,61 W/mK (Tabellenwert)
koeficient toplotne prevodnosti (EN 1745:2002): λ 10, dry	0,66 W/mK (Tabellenwert)
Tlačna trdnost (28 d)	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Upogibno-natezna trdnost	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$
Vodovpojnost	1 kg/m²h
MG (EN 998-1)	GP, CS IV, W0

Splošna navodila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu ustrezajo našemu dosedanjemu znanju in praktičnim izkušnjam iz uporabe.

Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost ter ne odgovarjamo za nadaljne odločitve uporabnika. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec mora vedno sam preizkusiti proizvod, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naš tehnično-svetovalni servis.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.com, lahko jih zahtevate tudi pri slovenskemu zastopniku.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!