

Obojestransko lepljiv butilni trak

Ampacoll® BK 530



znotraj
zunaj

Trak je predviden za uporabo z naslednjimi materiali:

- parne ovire in zapore
- PE folije
- sekundarne kritine
- veterne zapore
- oblan les (suh, brez prahu)
- lesno vlaknene plošče *
- OSB *
- iverke *
- mavčno kartonske plošče *
- mavčno vlaknene plošče *
- beton (hrapav in gladek) *
- opeka (brez prahu) *
- omet, malta, mavec ipd. *
- kovine (aluminij, jeklo itd.)
- PE obloge
- PVC elementi (npr. okna)
- bitumen, opeskani trakovi *

* uporabite temeljni premaz

Ampacoll®BK 530 15

pri prekritjih



Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 15 mm / debelina: 1 mm

Pakiranje:

8 rol = 200 tekočih metrov

Ampacoll®BK 530 20

pri prekritjih, robni priključki



Dimenzije:

Dolžina: 25 m / širina: 20 mm / debelina: 2 mm

Pakiranje:

8 rol = 200 tekočih metrov

Tehnični podatki:

Trajanje skladiščenja	2 leti
Temperatura obdelave od	±0° C
Temperaturna obstojnost	-40 do +90° C
Dopusten čas izpostavljenosti vremenskim vplivom	3 meseci

**10 let
garancije**

Pri produktih Ampack uporaba sistemskih rešitev zagotavlja varnost. V primeru upravičene reklamacije, niso kriti le stroški materialov, ki jih je treba zamenjati, temveč tudi stroški demontaže in ponovne montaže ter tudi morebitna posledična škoda.

 **ISO 9001:2000**
Swiss Quality



Nasveti za obdelavo

Površine pred delom očistite tako, da so suhe, razmaščene in brez prahu. Trak Ampacoll® BK 530 se na podlago prilepi takoj. Že prilepljen lepilni trak lahko s podlage odstranite samo v omejenem obsegu. Prekritja na spojih oblikujte preden se lotite lepljenja. Za robne priključke zrakotesnih membran za tesnjenje pred vplivi vetra, parnih ovir in parnih zapor na poroznih ali nečistih podlagah, kot so beton, zid, surov les itd. uporabite Ampacoll® BK 530 skupaj s temeljnim premazom Ampacoll Primer.



© Ampacoll je registrirana blagovna znamka podjetja Ampack AG. Vsi podatki v tem prospektu so skladni s stanjem tehnike v času tiska. V primeru ponatisa oz. nove izdaje veljajo novejši podatki. Prosimo, preverite informacije o dejanskem tehničnem stanju, ki velja v času vašega naročila.
© Ampack AG, Rorschach, 01. 2008

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch



Za celovito zaščito ovoja stavbe!